

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ**  
ТАСМАНИЯ ИНТ 14.03.2016

# ТАСМАНИЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ

## водно-дисперсионная полиакриловая грунтовка (концентрат) ТУ 2316-005-93296022-2015

**ТИП** Водоразбавляемая укрепляющая акриловая грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ. Содержит специальный пленочный биоцид, препятствующий образованию и росту грибков и плесени на покрытиях и под ними.

**ПРИМЕНЕНИЕ** Для грунтования бетонных, оштукатуренных поверхностей и цементно-волоконных плит под окраску их водно-дисперсионными лакокрасочными материалами. При проведении ремонтных работ применять для грунтования старых мелящих покрытий и остатков побелки. Может применяться для пылесвязывания бетонных полов. Выравнивает впитывающую способность поверхности, уменьшает расход краски.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

**Норма расхода, м<sup>2</sup>/л** (5-20), в зависимости от пористости и толщины слоя укрепляемого материала.

**Массовая доля нелетучих веществ, %** (15±3).

**Удельный вес, кг/л** (1,1±0,1).

**Разбавитель** Вода.

**Способ нанесения** Валик, кисть, безвоздушное распыление.

### Время высыхания, +23°C / 50 % относительной влажности воздуха

**- на отлип** через 2 часа. Окраску выполнять через 24 часа. Продолжительность высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха

**Блеск** Не нормируется.

**Цвет** После высыхания - бесцветная.

**Хранение** Грунтовку хранить и транспортировать при температуре (5-40)°С, в неповрежденной оригинальной таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления.

**Тара** Пластмассовые бутылки 1 л, пластмассовые канистры 3 л, 10 л.

см. на обороте

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Подготовка поверхности** Удалить отслаивающуюся краску, шпатлевку, новые оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности выдержать не менее 7 суток, удалить пыль и другие загрязнения.

**Внимание!** Не грунтовать поверх старых покрытий из органо-силикатных и кремнийорганических красок. Эти покрытия следует полностью удалять до шпатлевания, грунтования и окраски.

**Условия при грунтовании** Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Температура поверхности, грунтовки и воздуха должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%. Перед началом работ выполнить пробное грунтование на небольшом участке поверхности для отработки технологии и определения практического расхода грунтовки.

**Грунтование** Приготовить рабочий раствор грунтовки разбавлением концентрата чистой водой.

Вид обрабатываемой поверхности	Объемное соотношение концентрат:вода
Грунтование потолков и стен из гипсокартона, гипсовых и известково-цементных шпатлевок под окраску, прочных мелящих покрытий из водных красок	1:3
Грунтование старой штукатурки, ранее беленой, остатков смытой побелки	1:2
Грунтование грубых штукатурок до шпатлевания готовыми акриловыми шпатлевками	1:1
Обеспыливающая обработка бетонных полов, в том числе под рулонные покрытия	Не разбавлять

Рабочий раствор грунтовки приготовить в количестве, которое будет израсходовано за сутки. Не применять ведра из оцинкованной жести. Рабочий раствор грунтовки наносить за два слоя, методом «мокрый по мокрому». Продолжительность сушки до окраски не менее 24 часов.

**Состав** Вода, водная дисперсия акрилового сополимера, коалесцент, фунгицид, тарный консервант, пеногаситель.

**Очистка инструментов** Малярные инструменты очищают водой.

**Охрана труда** Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. При применении использовать защитные очки и перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть водой.

**Охрана окружающей среды** Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и банки можно вывезти на свалку. Руководствоваться местным законодательством.

**Изготовитель** ООО «Текнос», Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Текнос» в городе Санкт-Петербург  
Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Новые Заводы, дом 56, корп.3, тел. (812) 334-9531, <http://командор.рф>

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества компании. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению.